

DLOUHODOBÁ OTĚRUODOLNÁ HYDROFOBNI A OLEOFOBNI OCHRANA DŘEVA ANTIGRAFFITI OCHRANA SPECIÁLNĚ NA NAMÁHANÉ POVRCHY

IG 665 je vyvinut jako dvoukomponentní hydrofobní a oleofobní ochrana dřeva a současně preventivní ochrana dřeva proti hnilobě a šedivění. Na bázi fluoro polymerů vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní a oleofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, vodě, mastnotě a oleji se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechům, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch. Zároveň chrání proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), žloutnutí, oxidaci a UV záření. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Vytvořený neviditelný film nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu a na rozdíl od ostatních hydro ochran umožňuje dřevu dýchat.

IG 665 je vhodný pro většinu druhů dřeva, jak v interiéru, tak i v exteriéru. **Je ideální na ochranu dřevostaveb, chat, pergol, dřevěných šindelů, teras, zahradního a bazénového nábytku a vzhledem ke své vysoké otěruodolnosti také na ochranu dřevěných podlah, schodišť a zábradlí z měkkého dřeva. Poskytuje též ochranu proti graffiti a tagům na dřevěných površích.** Pomocí produktu lze ochránit hrany, drážky a zářezy, aby bylo zabráněno infiltraci vody a nečistot.

- Dlouhodobá vynikající otěruodolná, hydrofobní/oleofobní ochrana
- Vynikající ochrana proti otěru, vodě, olejům, znečištění, mechům, plísním, hnilobě a UV záření
- Antigraffiti ochrana
- Poskytuje vysokou odolnost a životnost ošetřeného dřeva
- Ideální na ochranu namáhaných povrchů
- Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
- Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
- 100% biologicky odbouratelný
- Snadná aplikace

■ Ochrana dřeva

Pokud není dřevo kvalitně a dostatečně ochráněno, velmi rychle podléhá zkáze. Produkt IG 665 chrání dřevo v širokém spektru, i před graffiti a navíc dá výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Jedinou aplikací chrání proti vodě, oleji, mastnotám, znečištění, UV záření, zežloutnutí, hnilobě, atmosférických vlivům (dešti, mrazu, sněhu, atd.), usazování vápenatých a minerálních povlaků. Velmi dobře chrání před vsáknutím moči zvířat.

■ Ochrana dřeva ve stavebním průmyslu

Moderní stavební dřevěné povrchy jsou velmi nákladné, proto je údržba a hlavně preventivní ochrana velmi důležitá. Jednoduchá širokospektrá a přitom cenově dostupná ochrana je dnes nutností. IG 665 výrazně snižuje finanční náklady, jelikož díky ochraně dochází k výraznému snížení frekvence následného čištění a tím i nákladů na práci.

Technická tabulka

Produkt	Počet vrstev	Spotřeba	Báze	Vzhled	Doba polymerizace
IG 665	2	8-10 m ² /l	solvent	kapalina	Min 20 minut
Bod vzplanutí	Barva	Ochrana a separace proti			
<21°C	Průsvitná cihlová	Vodě, oleji, hnilobě, nečistotám, mechům, minerálním usazeninám			

Aplikace:

- Nalijte složku B do nádoby s obsahem složky A.
- Poměr míchání je váhově 11/A/ : 1 /B/. Objemově 4,65:0,35 nebo 2,325:0,175 nebo 1,16:0,087.
Smíchejte ručně nebo pomocí míchacího zařízení na homogenní směs (nemíchat rychle a silně, NESMÍ zpěnit). Poté je produkt připraven k přímému použití.
- **Produkt neředit!**
- Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a zároveň důkladně odmaštěný produktem **IG 603**, s minimální povrchovou teplotou 10°C.
- **Ruční aplikace:** štětec, váleček /nesmí vzniknout bublinky/
- **Aplikace postřikem:** nízkotlakové stříkání, středotlakové Airless
- **Aplikujte dvě vrstvy křížem, mokré do mokrého. Druhou vrstvu naneste těsně po odpaření rozpouštědla z první vrstvy, ještě před polymerizací!**
Poté nechte 3 hodiny schnout.
- **Doba schnutí při 20°C/50rh:**
 - Nelepivý povrch /proti přilnutí prachu/: 20 minut - 2 hodiny
 - Suchý na dotyk: 6 - 8 hodin
 - Vytvrzený, zpolymerizovaný: 48 - 72 hodin.
- Ošetřený povrch čistěte produktem **IG 603**, čímž bude zajištěna dlouhotrvající ochrana
- Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

Balení: sada 5L

www.impaguard.cz

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HF SERVIS